



De GVK roosters kunnen wij op maat gezaagd aanleveren. Wanneer u deze echter zelf wenst te verzagen is het aan te raden de gezaagde vlakken met hars in te strijken om de chemische resistentie van het rooster niet te verminderen (de glasvezels zijn immers niet chemisch resistent). Hiervoor beschikken wij over een kit waarin hars en verharder zitten.

Een kit bestaat uit 200 g hars (Cardolite 2500A) en 70 g verharder (B-component 2009). Beiden zijn in de juiste mengverhouding aanwezig: mn. 1 deel verharder en 3 delen hars. Beide producten kunnen gemend worden in de pot van het hars.

Goed mengen/roeren alvorens eerste gebruik. Het product blijft +/- 1 u verwerkbaar na menging. Aan te brengen met penseel.

Opgelet!

Het product niet aanbrengen bij:

- temperatuur < 5°C
- bij regenweer
- op vochtige panelen.